

MOTVOZ - Nylon per il sillaggio

Silograss



Caratteristiche tecniche

Il nylon per il sillaggio Silograss è il risultato di un accurata scelta dei migliori materiali e di una moderna tecnologia. Si distingue per la sua elevata forza di rottura, come per le ottime qualità di incollamento, che garantiscono che la massa di insillamento conserverà la maggior parte dei contenuti nutrizionali.

Prerogative:

- 100% Dowlex Octene C8 LLDPE polietilene
- nylon a più strati
- ottimo incollamento
- ottima elasticità
- altissima soglia alla deformazione
- grande resistenza alla perforazione
- grande densità del colore e impermeabilità della luminosità
- resistenza alle perturbazioni atmosferiche
- UV stabilità

SILLAGGIO SILOGRASS NYLON PER IL SILLAGGIO		
	Valore	Metodo di prova
spessore (mm)	0,025%+-5%	UNE-EN- 53213
solidità di trazione longitudinale (MPa)	25	UNE-EN-ISO 527-1/3
solidità di trazione trasversale 23 (MPa)		
estensione longitudinale (%)	400	UNE-EN-ISO 527-1/3
estensione trasversale (%)	600	
estensione longitudinale (gr)	120	UNE 53220, 2. parte
forza di rottura trasversale (gr)	400	
resistenza alla perforazione (gr)	120	UNE 53219, metodo A
esposizione massima ai raggi UV	12 mesi tra 120 - 130 Kly / anno	Swedish Institution of Certification

DIMENSIONI/IMBALLAGGIO

Larghezza del nylon (mm)	Lunghezza del nylon (m)	Rotoli/pallet	Colori
250	1.800	64 o 96	nero, bianco
500	1.800	32 o 48	verde chiaro
375	1.500	40 o 80	
750	1.500	20 o 40	verde scuro
1000	1.500	20	